



## BESONDERE MERKMALE

- Hohe Strapazierfähigkeit
- Genarbte Oberflächenstruktur

### Verwendungsbereich

Büro, Objekt, Wohnen

### Material

100 % Rindsnappa-Leder im Fass durchgefärbt

### Dicke

1,0–1,2 mm

### Hautgröße

Ca. 5 m<sup>2</sup>

### Dauer-Faltverhalten

30.000 (DIN 53351)

### Brennverhalten

EN 1021 1 + 2  
BS 5852 Crib 1

### Reibechtheit

Nass: 80  
Trocken: 500  
(EN ISO 11640)

### Lichtechtheit

≥ 6 (EN ISO 105-B02)

### Schadstoffgeprüft

Produziert nach Umweltstandard EN ISO 14001  
Blauer Engel

### Reinigung

Bei Bedarf mit einem feuchten Tuch abwischen.

## SPECIAL FEATURES

- Strong durability
- Shagreened structure of the surface

### Fields of application

Office, contract, living

### Material

100 % leather drum-through dyed

### Thickness

1.0–1.2 mm

### Skin Size

Ca. 5 m<sup>2</sup>

### Permanent folding behavior

30,000 (DIN 53351)

### Flammability

EN 1021 1 + 2  
BS 5852 Crib 1

### Fastness to rubbing

Wet: 80  
Dry: 500  
(EN ISO 11640)

### Light fastness

≥ 6 (EN ISO 105-B02)

### Non-toxic leather

Produced due to environmental standard EN ISO 14001  
Blue Angel

### Cleaning

Wipe clean with a damp cloth.

## BIJZONDERE KENMERKEN

- Duurzaam product
- Korrelige oppervlakte-structuur

### Toepassingsgebied

Kantoor, project, wonen

### Materiaal

100 % Nappa leder, door-en-door geverfd

### Dikte

1,0–1,2 mm

### Huidmaat

Ca. 5 m<sup>2</sup>

### Permanent vouwgedrag

30.000 (DIN 53351)

### Brandwerendheid

EN 1021 1 + 2  
BS 5852 Crib 1

### Kleurechtheid bij wrijven

Nat: 80  
Droog: 500  
(EN ISO 11640)

### Kleurechtheid

≥ 6 (EN ISO 105-B02)

### Duurzaamheid

Geproduceerd naar milieueisen van EN ISO 14001  
Blauer Engel

### Reinigen

Wanneer nodig afnemen met een vochtige doek.

## CARACTÉRISTIQUE

- Robustesse élevée
- Structure grenée de la surface

### Application

Bureau, contract, résidentielle

### Composition

100 % cuir nappa teints dans des fûts

### Epaisseur

1,0–1,2 mm

### Grandeur de peau

Ca. 5 m<sup>2</sup>

### Comportement de pliage en continu

30 000 (DIN 53351)

### Inflammabilité

EN 1021 1 + 2  
BS 5852 Crib 1

### Solidité au frottement

Mouillé: 80  
Sec: 500  
(EN ISO 11640)

### Solidité à la lumière

≥ 6 (EN ISO 105-B02)

### Test de toxicité


Produit selon standard EN ISO 14001  
Blue Angel

### Nettoyage


Essayez avec un chiffon humide.



250




248



247



205



225